

Laat aggregaat niet vermengen

- Waterdoorlatend
- Breed inzetbaar



R'TEX

Non-woven geotextiel

ROMFIX R'Tex non-woven geotextiel voorkomt vermenging van het aggregaat met de ondergrond.

EIGENSCHAPPEN

- Treksterkte langs 9,0 kN/m (- 1kN/m)
- Treksterkte dwars 9,8 kN/m (- 1.1 kN/m)
- Rek bij breuk langs 60% (+/- 12%)
- Rek bij breuk dwars 65% (+/- 13%)
- Energie absorbtie index langs 2,7 kJ/m²
- Energie absorbtie index dwars 3,2 kJ/m²
- Valproef 32 mm(+ 4mm)
- Perforatieweerstand CBR 1,4 kN (- 0.14 kN)
- Waterdoorlatendheid 0,1 m/sec (- 0,02 m/sec)

- Waterdoorlatendheid 100 liter/m²/sec (- 20 liter/m²/sec)
- Zanddichtheid O 90: 80 micron (+/- 25 micron)
- Gewicht 120 gr/m²
- Dikte @ 2 kPa 0,8 mm
- Dikte @ 20 kPa 0,7 mm
- Dikte @ 200 kPa 0,5 mm
- Conform EN 965
- Conform ISO 10318, 10319, 13433, 12236, 11058, 12956 en 9863-1

TOEPASSING

- Rail
- Infra
- Tunnels
- Kanalen
- Hoveniers
- Bermverstevingen
- Dijken

BESCHIKBAARHEID

R'Tex op rol 2m

Afmetingen 2m x 140m (280 m²)
Art nr 501013

R'Tex op rol 4m

Afmetingen 4m x 140m (560 m²)
Art nr 501014