




BINDMIDDEL

Voor drainagemortel

Tegen overmatig water

- Zeer waterdoorlatend
- Zware belasting
- Eenkorrel mortel



ROMFIX Bindmiddel voor drainagemortel is een eenkorrelmortel voor het aanbrengen van een waterdoorlatende gebonden bedding voor ieder type bestrating. Geschikt voor lichte tot zware belasting.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer waterdoorlatend
- 15-20% holle ruimte
- Een korrel mortel
- Geschikt voor zware verkeersbelasting
- Verwerkingstemperatuur: $>+5^{\circ}$ en $< +30^{\circ}\text{C}$
- In water emulgeerbaar
- Gasdoorlatend
- Tras toevoeging ter vermindering van uitbloeding

TOEPASSING

- Belastbare betonvloeren of cementgebonden lastverdeellagen (dekvloeren), zoals terrassen en balkons buiten met een helling van 1,5-3,0%
- Vaste, stabiele en waterdoorlatende ondervloeren.
- Niet draagkrachtige ondergronden.
- **Minimale laagdikte:**
Lichte belasting: 5 cm*
Zware (verkeers)belasting: 8cm*

* Bij een goed verdichtte ondervloer

BESCHIKBAARHEID

Zak: 20 kg

Wordt geleverd zonder split.
Art. Nr: 7010027

Silo met trasmeel 20 ton

Split en bindmiddel zitten gescheiden in de silo
Art. Nr: 901027

Silo zonder trasmeel 20 ton

Split en bindmiddel zitten gescheiden in de silo
Art. Nr: 901028



HOUDBAARHEID

12 Maanden na productiedatum, indien koel en droog, bij voorkeur op pallets opgeslagen.

VERWERKINGSHANDLEIDING



De ondergrond dient waterdoorlatend en voldoende dragend te zijn voor de lokale toepassing. Bij betonvloeren dient er voldoende helling te zijn en adviseren wij het gebruik van de drainagemat.



1

Verwerk split met een korrelgrootte van 2 tot 5 mm en breng deze schoongewassen en stofvrij aan in de mixer. Laat deze vervolgens mixen. Gebruik altijd een schone mixer.



2

Voeg al mixend het bindmiddel toe in een verhouding van 1:4 (één deel bindmiddel op vier delen split). Met een emmer blijft dit 1:4, maar met een schop wordt het ongeveer 1:5.



3

Mix het mengsel goed door.



4

Voeg al mixend water toe tot een aardvochtige, homogene substantie is ontstaan.



5

Leeg de mixer op de ondergrond.




6

Verdeel het mengsel gelijkmatig. ROMFIX drainagemortel laat zich gemakkelijk vlijen.



7

Indien tegels of natuursteenplaten worden verwerkt in ROMFIX drainagemortel, dienen de tegels volledig te worden voorzien van een geschikt hechtmiddel.



8

Straatwerk zoals gebakken bestratingen, betonsteen en klinkerbestratingen moeten verlijmd worden aan de hechtzijde voor ze in de ROMFIX drainagemortel worden aangebracht.



Bekijk de instructievideo!

! De opbouw van de onderlaag is medebepalend voor de kwaliteit van het eindresultaat. Aangemaakte en resterende mortel niet hergebruiken of opnieuw vermengen. Lees voor verwerking de verwerkingsvoorschriften. Deze staan ook op romfix.nl. Bij bulkafname met de silo hoeft u slechts water toe te voegen en te zorgen voor een stroomaansluiting. Het mengsel komt kant-en-klaar uit de silo. Bestrating, gereedschappen, mixer of silo na gebruik direct reinigen met water.

MENGVERHOUDING

- 1 deel bindmiddel op 4 delen schoon, droog en stofvrij split.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

- Verwerkingstijd: ca. 2 uur bij +20°C verwerkingstemperatuur
- Lagere temperaturen verlengen de uitharding
- Hogere temperaturen verkorten de uitharding
- Na 6 uur begaanbaar, uiteindelijke vrijgave na 24 uur (bij ca. +20°C ondergrondtemperatuur)
- Ondergrondtemperatuur: > +5°C en < +30°C
- Gereedschappen, mixer of silo na gebruik direct reinigen met water
- Uitvoerige verwerkingsvoorschriften kunnen altijd bij ROMFIX aangevraagd worden.

Let ook op onze andere ROMFIX voegmortels voor bestrating van voetgangersbelasting tot hoge verkeersbelasting, tot wel 40 ton.

> De technische informatie en verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op ervaring en op het huidige niveau van de wetenschap en praktijk. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Alle eerder verstreekte informatie is met het verschijnen van deze editie niet meer van toepassing. Uitgave februari 2025. Wijzigingen voorbehouden.



ROMFIX NEDERLAND
Vosdonkseweg 4
4714 VH Sprundel

Nijverheidsweg 6
7671 DA Vriezenveen
Tel. +31 (0) 88 888 4 111
E-mail: info@romfix.nl
Internet: romfix.nl



Uw contact: