


De professionele verharder voor split en grind

- Sterk waterdoorlatend
- Geschikt voor infra en boomspiegels
- Onderhoudsarm



DRAINDECO

2-componenten bindmiddel voor (donker) siergrind en split.



ROMFIX Draindeco is een 2-component bindmiddel op basis van epoxyhars voor het duurzaam binden van donker siergrind en split. Geschikt voor waterdoorlatende en stabiele oppervlakken, zoals boomspiegels, parkeervakken, paden en drupranden.

EIGENSCHAPPEN

- Bindmiddel op basis van epoxyhars
- Zeer sterk waterdoorlatend
- Sterk onderhoudsarm
- Geschikt voor verkeersbelasting
- Geschikt voor donker siergrind en split
- Beloopbaar na ca. 24 uur
- Voor verwerking met gewassen en volledig droge granulaten
- Geschikt voor waterdoorlatende grind- en splitoppervlakken

TOEPASSING

- Tuin- en wandelpaden
- Fietspaden
- Spatstroken rond woningen
- Opritte
- Parkeerplaatsen
- Boomspiegels

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	BOUWWERFWAARDE*2
Dichtheid	1,58 kg/dm ³
Buigtreksterkte	4,8 N/mm ²
Druksterkte	13,9 N/mm ²
Waterdoorlatendheid	ca. 335 l/min/m ²

Opslag: 24 maanden, vorstvrij en droog bewaren.

*1 technische waarden bepaald met referentie granietsplit 2-5 mm en 5% bindmiddel.

*2 waterdoorlatendheid bepaald volgens richtlijn voor infiltrerende verkeersoppervlakken (MvV, editie 2013).

VEILIGHEID EN VERWERKING

Draag tijdens de verwerking geschikte en beschermende werkkleding, chemisch bestendige handschoenen en een goed aansluitende veiligheidsbril. Lees vóór gebruik altijd het actuele veiligheidsinformatieblad.

Verwerk ROMFIX Draindeco uitsluitend met gewassen en volledig droge split- of grindsoorten. Vochtige of natte granulaten geven onvoldoende binding. Het vers aangebrachte oppervlak moet gedurende 24 uur tegen regen worden beschermd, waarbij de regenbescherming niet direct op het oppervlak mag liggen zodat luchtcirculatie mogelijk blijft.



VERWERKINGSHANDLEIDING



Zorg dat alle materialen en gereedschappen klaar staan.



1

75 kg (3 x 25 kg) zuiver en droog split/grind in de mengmolen mengen. Tijdens het mixen de 3 kg hars-/hardingscomponent langzaam, maar volledig, erbij gieten. De totale mengtijd is minstens 5 minuten.



2

Laat na het mengen het materiaal uit de menger lopen.

Stort het mengsel op minstens 50 mm laaghoogte op het oppervlak en verdeel het gelijkmatig.



3

Verdicht het mengsel met een stamper of lichte trilplaat. Een goede verdichting van het mengsel is doorslaggevend voor de levensduur van het eindproduct.



4

Laat het oppervlak uitharden. Het oppervlak is na 24 uur begaanbaar. De uiteindelijke vrijgave is na 6 dagen (bij ca. +20°C ondergrondtemperatuur).



Leg in geval van twijfel eerst een proefoppervlak aan voordat je het totale oppervlak decoreert. Niet geschikt voor witte gesteentes, marmersplit en kalksteen. Gewassen split/grind (korrelgrootte van ca. 2-10 mm gebruiken). Toepassen op droog grind/split.

Nabehandeling: Bescherm het net gedecoreerde oppervlak 24 uur tegen regen. Houd afstand tussen het oppervlak en de regenbescherming, zodat de lucht kan circuleren.

Bekijk de
instructievideo!



VERBRUIK IN KG/M²

Het verbruik van ROMFIX Draineco is afhankelijk van de toepassing, laagdikte en korrelgrootte van het split of grind.

Voor siertoepassing/lichte belasting wordt doorgaans gewerkt met een laagdikte van 3 cm.

Voor verkeerstoepassing/zwaardere belasting wordt doorgaans gewerkt met een laagdikte van 5 cm.

Daarnaast moet bij een verkeerstoepassing ook 12,5% kwartzand worden toegevoegd. Dit zorgt voor extra samenhang en anti-slip.

Toepassing	Laagdikte	Draineco	Split/grind
Siertoepassing (2-5 mm)	3 cm	2,1 kg	52 kg
Siertoepassing (4-8 mm)	3 cm	1,6 kg	41 kg
Verkeerstoepassing (4-8 mm)	5 cm	4,1 kg	68 kg

Bij intensief gebruik adviseren wij een nabehandeling. Dit doe je door het A+B component te mengen en deze met een kwast over het oppervlak te verdelen.

VERWERKINGVOORSCHRIFTEN

- Verwerkingstijd: ca. 20-30 minuten bij +20 °C
- Ondergrondtemperatuur: > 0 °C en ≤ +30 °C
- Verwerken bij droog weer; ongunstige weersomstandigheden kunnen het resultaat negatief beïnvloeden
- Beloopbaar na ca. 24 uur, volledig belastbaar na ca. 6 dagen bij circa 20 °C
- Vers aangebracht oppervlak 24 uur tegen regen beschermen; regenbescherming niet direct op het oppervlak leggen zodat lucht kan circuleren
- Lagere temperaturen verlengen de uitharding
- Hogere temperaturen verkorten de uitharding

Terreinvereisten/ondergrond

- Boven- en onderbouw moeten waterdoorlatend zijn
- De ondergrond moet zijn opgebouwd volgens de verwachte verkeersbelasting
- Toekomstige belastingen mogen geen verzakkingen veroorzaken

Vorbereiding

- Bereid het oppervlak voor op de vereiste laagdikte passend bij de belasting
- Voor boomspiegels en zwaardere toepassingen: minimaal 50 mm
- Aangrenzende vlakken afplakken
- Alleen werken met gewassen, schone en volledig droge split/grind

Levering zonder split/grind. Geschikte split- en grindsoorten zijn eveneens via ROMFIX verkrijgbaar. Neem contact op via info@romfix.nl.



ROMFIX NEDERLAND
Vosdonkseweg 4
4714 VH Sprundel

ROMFIX is aangesloten bij:



Tel. +31 (0) 88 888 4 176
E-mail: info@romfix.nl
Internet: romfix.nl

Proud member of
ROMEX

Uw contact: