

Kant-en-klare matte kitvoeg

- Vloer-, aansluit-, en dilatatievoegen
- Blijvend elastisch
- Spanningsreducerend



MORTEC SOFT

Speciaal voegmiddel met fijne korrelstructuur



MorTec Soft is “de voeg uit de tube”. Dankzij dit product is het mogelijk om grootformaattegels buiten zonder spanning en dus langdurig goed te leggen.


VOORDELEN

- Alternatief voegmiddel op siliconenbasis
- Voor het maken van elastische, spanningsreducerende voegen
- Uniforme uitstraling van voegen, dilatatie- en vloervoegen
- Cementuitstraling dankzij fijne korrelstructuur
- Geen formaatbeperkingen
- Bruikbaar voor vloer-, aansluit-, en dilatatievoegen


KLEUREN




Zandbeige
Art. nr. A1001



Cementgrijs
Art. nr. A1002



Steengrijs
Art. nr. A1003



Antraciet
Art. nr. A1004

EIGENSCHAPPEN

- Breed temperatuurbereik na volledige uitharding (-20°C - 150°C)
- Ongevoelig voor weervloeden, UV straling of water
- Hardt 3 mm (dikte) uit per 24 uur
- Toegestane vervorming 20%
- Hoge kleefkracht
- 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking en bij droge en vorstvrije opslag
- Inhoud: 310 ml

TOEPASSING

- Keramische tegels
- Natuursteen
- Betonsteen
- Dilatatievoeg

- Aansluitvoeg
- Biedt een waterafstotende, UV-bestendige en duurzame afwerking

Let op!

Gebruik altijd de MorTec Soft in combinatie met het MorTec Glettmiddel. Perfect voor het afwerken van de voeg.



TOEPASSINGSVEREISTEN

Toepassingsvereisten per drainagesysteem:

Systeem	Bedekkingsvoegen	Aansluitvoegen	Afstand bewegingsvoegen voegbreedte: ≤ 5 mm	Legwijze*
Waterc® Drain KP+	Breedte ≥ 5 mm	Breedte ≥ 10 mm	5 m bij lichtere bedekkingen 3 m bij donkere bedekkingen	DV
TerraMaxx® PF TerraMaxx® DS	Breedte ≥ 3 mm	Breedte ≥ 10 mm	Geen bewegingsvoegen vereist	DV, VB
AquaDrain® EK	Breedte ≥ 5 mm	Breedte ≥ 10 mm	5 m bij lichtere bedekkingen 3 m bij donkere bedekkingen	DV, VB

* DV = gelegd met doorlopende voeg, VB = in verband gelegd

Let op: lees de aanvullende aanwijzingen in het Technische gegevensblad van het betreffende drainagesysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Huidvorming: ca. 5 min./23° C
Uitharding in 24 h: 3 mm/23° C
Verwerkingstemperatuur: + 5° C tot + 35° C
Toelaatbare totale vervorming: 20 %
Temperatuurbestendigheid na uitharding: -20° C tot + 150° C

Verwerkingslengte per tube van 310 ml:

Rekenvoorbeeld
Dwarsdoorsnede van de voeg
 $5 \times 5 = 25 \text{ mm}^2$

Volume van de tube delen door de voegdoorsnede in mm²:

$310 \text{ ml} : 25 \text{ mm}^2 = 12,4 \text{ m}$

Met deze tube en doorsnede wordt de voeglengte 12,4 m

Opslag:

Kan bij 23° C in ongeopende originele verpakking ten minste 12 maanden worden bewaard.

Transportklasse:

Geen gevaarlijke stof

Verpakking:

Tube 310 ml/doos 20 stuks
Kleuren: cementgrijs, antraciet, donkerbruin



ROMFIX® NEDERLAND
Vosdonkseweg 4
4714 VH Sprundel



Uw contact: